



## Technisches Merkblatt

**WorléeKyd L 3**

Art. Nr. 111026-00351

Stand: 05.10.07

Leinöl-Alkydharz.

**Technische Daten:**

Aussehen	klar bis opak
Ölart	Leinöl
Ölgehalt	79 %
Säure	Isophthalsäure
Gehalt an Isophthalsäure	18 %
Polyol	Pentaerythrit/ Glycerin
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 3682	max. 15
Viskosität, 20 °C, Haake Rotovisko, C 35/1, D = 250 s <sup>-1</sup>	8.000 - 10.000 mPa·s
Farbzahl, Gardner, Lieferform, DIN ISO 4630	< 10
Hydroxylzahl, DIN EN ISO 4629	15 - 25
<b>Lieferform</b>	100 % Alkydharz

**Einsatzgebiete:**

Glanz-Offset-Farben.

Quick-Set-Farben.

**Besondere Eigenschaften:**

W´Kyd L 3 ist ein sehr niedrigviskoses, leinölbasiertes Alkydharz.

Durch Einsatz von W´Kyd L 3 sind Glanz-Offset-Farben mit guter Pigmentbenetzung und guten Trocknungseigenschaften herzustellen.