Technisches Merkblatt

WorléeCryl 7712 W

Art.-Nr. 212052-01010 Stand: 24.07.2023

Kationische Reinacrylat-Lösung.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	26 % ± 1
Viskosität, Rheometer, 20 °C, C 60/2°, 5 s^{-1}	300 - 800 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	4,5 - 5,5
Dichte, DIN EN ISO 2811-1	ca. 1,04 g/cm³
Gefrier-Tau-Stabilität, ISO 1147	5 Zyklen
Lieferform	26 % in Wasser

Aussehen:

Klare bis leicht milchige Lösung

Besondere Eigenschaften:

Hervorragende Absperrwirkung.

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeCryl 7712 W eignet sich hervorragend als Füllerbindemittel bzw. als farbloser oder pigmentierter **Absperrgrund** auf Hölzern mit hohem Anteil löslicher Holzinhaltsstoffe. Das Produkt verhindert das Durchbluten dieser Inhaltsstoffe und schützt die nachfolgend applizierten Beschichtungen vor Verfärbung, Blasenbildung und Haftungsverlust.
WorléeCryl 7712 W ist auch besonders geeignet zur Herstellung von **Nikotin-Isolierfarben** und transparenten Lasuren.

Besonderer Hinweis:

WorléeCryl 7712 W sollte nicht mit alkalischen Systemen oder Zusätzen verwendet werden. Das Produkt hat einen pH-Wert von 4,5 - 5,5. Das Harz wird ausgefällt, wenn der pH-Wert erhöht wird.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeCryl 7712 W im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de