Technisches Merkblatt

WorléeCryl 7137

Art.-Nr. 212052-01039 Stand: 25.11.2020

Acryl-Styrol-Copolymerdispersion.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C DIN EN ISO 3251	42 % ± 1
Viskosität, Brookfield, 20 °C, DIN EN ISO 2555	max. 200 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	7,5 - 8,5
Dichte, DIN EN ISO 2811-1	ca. 1,04 g/cm³
Emulgatorsystem	anionisch
MFT Minimale Filmbildungstemperatur, ISO 2115	ca. 28 °C
Gefrier-/Taustabiliät	vor Frost schützen
Lieferform	42 % in Wasser

Besondere Eigenschaften:

Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen

Gut verträglich mit wasserverdünnbaren Alkydharzsystemen

Geringe Wasseraufnahme

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeCryl 7137 lässt sich universell einsetzen für die Formulierung von Decklacken auf Kunststoffen, Metall und Holz.

Besonders hervorzuheben ist die geringe Wasseraufnahme und die sehr gute Haftung auf Stahl. Dadurch eignet sich WorléeCryl 7137 auch zur Herstellung von Korrosionsschutz-grundierungen.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeCryl 7137 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C zwölf Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de