Technisches Merkblatt

Zinpol 520 A/S-D

Art.-Nr. 212054-01114 Stand: 14.06.2022

Wässrige, kolloidale Reinacrylat-Lösung.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251, Teil 1	20 % ± 1
Viskosität, Brookfield, 20 °C, Spindel 4, 30 UpM, DIN EN ISO 2555	1.000 - 3.000 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	9,4 - 9,8
Dichte, 20 °C, DIN EN ISO 2811-1	ca. 1,05 g/cm³
Tg (kalkuliert) Glasübergangstemperatur	38 °C
Gefrier-Tau-Stabilität	5 Zyklen
Lieferform	20 % in Wasser

Besondere Eigenschaften:

Exzellente Bedruckbarkeit.

Freiraum für hohe Wasseranteile in der Rezeptur.

Sehr gute Übertragung.

Anwendung und Eigenschaften:

Zinpol 520 A/S-D wurde speziell für den kostenbewussten Anwendungsbereich der Tapetenbedruckung entwickelt und ermöglicht aufgrund seiner geringen Einsatzmenge und seines attraktiven Preises die Formulierung von umweltfreundlichen, preisgünstigen Druckfarben.

Zinpol 520 A/S-D ist als Let-down Bindemittel für organische Pigmente oder als Alleinbindemittel für Rußpigmente einsetzbar.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von Zinpol 520 A/S-D im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de