

Technisches Merkblatt

WorléeThix L 8050

Art. Nr. 111030-12787

Stand: 07.03.12

W^oThix L 8050 ist ein thixotropes, langöliges Alkydharz auf Leinölbasis, welches vorwiegend im Holzlasurbereich eingesetzt wird.

Technische Daten:

Öllänge	ca. 80 %
Ölart	Leinölfettsäure
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 3682	max. 15
Viskosität, 20 °C, Lieferform	thixotropes Gel
Farbzahl, Gardner, Lieferform, DIN ISO 4630	max. 10
Lieferform	ca. 100 %

Lagerstabilität:

Die Lagerstabilität im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von + 5 bis + 25 °C 6 Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.