

Technisches Merkblatt

WorléeCryl L 2580

Art. Nr. 112003-13162

Stand: 16.07.10

W´Cryl L 2580 ist ein neutrales, physikalisch trocknendes, geruchsmildes Acrylatharz, vorwiegend für den Einsatz in Decken- und Wandfarben.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	70 % ± 2
Viskosität, Rheometer, 23 °C, C 60/2°, 50 s ⁻¹	3.000 - 7.000 mPa·s
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 3682	max. 5 mg KOH/g
Farbzahl, Gardner, Lieferform, DIN ISO 4630	max. 1
Lieferform	70 % in isoparaffin. KW 170 - 200

Löslichkeit:

W´Cryl L 2580 ist in Testbenzin und Isoparaffinen (Isopar H, Isopar J - Exxon) gut löslich bzw. verdünnbar.

Anwendung und Eigenschaften:

W´Cryl L 2580 eignet sich besonders zur Herstellung von Decken- und Wandfarben. W´Cryl L 2580 ist ein weiches Acrylatharz. Zusätzliche Weichmacher sind nicht erforderlich.

Wandfarben auf der Basis von W´Cryl L 2580 sind geruchsarm und isolieren wasserlösliche Nikotin-, Rauch- und Kaminflecken.

Lösungsmittlempfindliche Untergründe wie z. B. Polystyrol werden durch Wandfarben auf Basis von W´Cryl L 2580/ Isoparaffin nicht angelöst.