



## Technisches Merkblatt

# WorléeKyd BT 5001

Art. Nr. 111010-13216

Stand: 07.03.12

W´Kyd BT 5001 ist ein mittelöliges, schnelltrocknendes Alkydharz für den universellen Einsatz in lufttrocknenden Industrie-, Fahrzeug- und Maschinenlacken; außerdem für low VOC entaromatisierte D.I.Y. und Malerlacke.

### Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	65 % ± 1
Gehalt an Phthalsäureanhydrid	ca. 24 %
Ölart	spezielle pflanzliche Fettsäuren
Ölgehalt	ca. 50 %
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 3682	max. 12
Farbzahl, Gardner, 50 % in entaromat. KW 160 - 200, DIN ISO 4630	max. 10
Auslaufzeit, 20 °C, 50 % in entaromat. KW 160 - 200, DIN 53211-4	60 - 70 s
<b>Lieferform</b>	65 % in entaromat. KW 160 - 200