

Technisches Merkblatt

WorléeKyd SB 6401

Art.-Nr. 111020-15422

Stand: 28.06.2022

WorléeKyd SB 6401 ist ein niedrigviskoses, lufttrocknendes, langöliges Alkydharz zur Herstellung von Maler- und Bautenlacken, low VOC.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	90 % ± 1
Ölart	spezielle pflanzliche Fettsäuren
Ölgehalt	ca. 64 %
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 2114	max. 18
Farbzahl, Gardner, 70 % in entaromat. KW 180-220, DIN ISO 4630	max. 10
Viskosität, Rheometer, 20 °C, C 35/1°, 250 s ⁻¹	5.000 - 9.000 mPa·s
Lieferform	90 % in in entaromat. KW 180-220

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeKyd SB 6401 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.