Technisches Merkblatt

WorléeSol E 330 W

Art. Nr. 111053-22837 Stand: 21.06.2022

WorléeSol E 330 W ist eine kurzölige speziell modifizierte PU-Alkydemulsion für die Herstellung lufttrocknender wasserverdünnbarer Lacksysteme.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	42 % ± 2
Ölgehalt	ca. 33 %
Viskosität, Rheometer, 20 °C, C 60/2°, 5 s^{-1}	max. 10.000 mPa·s
Säurezahl, auf Festharz, DIN EN ISO 2114	15 - 20
pH-Wert, Lieferform, DIN ISO 976	7,5 - 8,5
Dichte, 20 °C, DIN EN ISO 2811-1	1,046 g/cm³
Aussehen	klar - opak
Lieferform	42 % in Wasser

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeSol E 330 W ist vorwiegend für die Herstellung von wasserverdünnbaren schnelltrocknenden Korrosionsschutzgrundierungen und Decklacken.

Durch die schnelle physikalische und oxidative Trocknung kann in den meisten Fällen auf Co-Sikkativ verzichtet werden. Bei Bedarf kann mit z.B.
Octa-Soligen Co 7 aqua sikkativiert werden. WorléeSol E 330 W ist scherstabil.

Empfohlene Lager- und Transportbedingungen:

Vor Frost schützen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeSol E 330 W im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de