Technisches Merkblatt

WorléeSol NW 474

Art.-Nr. 111055-22845 Stand: 06.08.2021

WorléeSol NW 474 ist eine langölige, amin- und colöserfreie Alkydemulsion.

Technische Daten:

Aussehen	weiße, milchige Flüssigkeit
Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	60 % ± 2
Ölgehalt	ca. 74 %
Viskosität, Rheometer, 20 °C, C 60/2°, 5 s^{-1}	max. 1.500 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	< 7
Dichte, 23 °C, DIN EN ISO 2811-1	1,013 g/cm³
Lieferform	60 % in Wasser

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeSol NW 474 eignet sich zur Herstellung von Holzimprägnierungen und -lasuren.
Eine weitere Anwendung für WorléeSol NW 474 ist die Verbesserung der Offenzeit und Fülle von Maler und Bautenlacken auf Basis WorléeSol E 150 W durch Zugabe von 3 - 10 % auf Gesamtrezeptur.

Vor Gebrauch gut mischen.

Empfohlene Lager- und Transportbedingungen:

Vor Frost schützen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeSol NW 474 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C neun Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de