Technisches Merkblatt

WorléeCryl 7520

Art. Nr. 212052-22957 Stand: 07.10.2022

Reinacrylatdispersion.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil DIN EN ISO 3251	50 % ± 1
Viskosität, Brookfield, 20 °C, DIN EN ISO 2555	1.600 - 2.400 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	8,5 - 9,0
Dichte, DIN EN ISO 2811-1	ca. 1,05 g/cm³
Emulgatorsystem	anionisch
MFT, Minimale Filmbildungstemperatur, ISO 2115	14 °C
Gefrier-Tau-Stabilität, ISO 1147	5 Zyklen
Lieferform	50% in Wasser

Besondere Eigenschaften:

Breite Verträglichkeit mit Pigmenten und Füllstoffen.

Guter Glanz, Wasser- und Alkalifestigkeit.

Flexibel und blockfest in ausgewogenem Maß.

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeCryl 7520 eignet sich hervorragend für die Herstellung von Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeCryl 7520 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de