CHEMISCHE ROHSTOFFE

WORLÉE seit 1851

Technisches Merkblatt

WorléeCryl 7410

Art. Nr. 212052-22996 Stand: 07.10.2022

Selbstvernetzende Acrylatcopolymerdispersion.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil, 1h/125 °C, DIN EN ISO 3251	45 % ± 1
Viskosität, Brookfield, 20 °C, DIN EN ISO 2555	max. 500 mPa·s
pH-Wert, DIN ISO 976	8 - 9
Tg (kalkuliert) Glasübergangstemperatur	45 °C
MFT, Minimale Filmbildungstemperatur, ISO 2115	39 °C
Gefrier-Tau-Stabilität, ISO 1147	vor Frost schützen
Lieferform	45 % in Wasser

Besondere Eigenschaften:

Chemikalienbeständigkeit.

Alkoholfestigkeit.

Anwendung und Eigenschaften:

WorléeCryl 7410 ist eine Acrylatdispersion zur Formulierung von wässrigen Holz- und Möbellacken.

Empfohlene Lager- und Transportbedingungen:

Vor Frost schützen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeCryl 7410 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de