Technisches Merkblatt

WorléeCryl 7135

Art.-Nr. 212052-23039 Stand: 21.02.2020

Acryl-Styrol-Copolymerdispersion.

Technische Daten:

Nichtflüchtiger Anteil DIN EN ISO 3251	42 % ± 1
pH-Wert DIN ISO 976	7,5 - 8,5
Dichte DIN EN ISO 2811-1	ca. 1,04 g/cm³
Viskosität, Brookfield, 20 °C, DIN EN ISO 2555	max. 1.000 mPa·s
Emulgatorsystem	anionisch
MFT, Minimale Filmbildungstemperatur ISO 2115	39 °C
Gefrier-/Taustabilität	5 Zyklen
Lieferform	42 % in Wasser

Besondere Eigenschaften:

Universelle Haftung auf verschiedenen Untergründen.

Gut verträglich mit wasserverdünnbaren Alkydharzsystemen.

Anwendung und Einsatzgebiete:

WorléeCryl 7135 lässt sich universell einsetzen für die Formulierung von Decklacken auf Kunststoffen, Metall und Holz.

Das Produkt ist ebenfalls einsetzbar zur Herstellung von temporären Korrosionsschutzgrundierungen.

WorléeCryl 7135 eignet sich außerdem sehr gut als Kombinationspartner für wasserverdünnbare Alkydharze in sogenannten Hybridsystemen.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de

Mindesthaltbarkeit:

Die Lagerstabilität von WorléeCryl 7135 im original geschlossenen Gebinde beträgt bei einer Lagertemperatur von +5 bis +25 °C sechs Monate, gerechnet vom Tage der Auslieferung ab Werk.

Die vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind insbesondere nicht maßgeblich, um verbindliche Werte für eine Bestellung zu definieren. Die Eigenschaften richten sich im Falle einer Bestellung ausschließlich nach den bei Kaufvertragsschluss geltenden Vereinbarungen (z.B. der Produktspezifikation).
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.
Worlée-Chemie GmbH • Grusonstrasse 26 • D-22113 Hamburg • Tel.: +49 4153 596-0 • Fax: +49 4153 536 49 • E-Mail: service@worlee.de • www.worlee.de